



MINCO

КАОЛИН ТК0С-1

Химический состав, %	
SiO ₂	46,46
Al ₂ O ₃	35,95
Fe ₂ O ₃	0,59
TiO ₂	1,02
CaO	0,25
MgO	0,07
Na ₂ O	0,01
K ₂ O	0,21
Белизна R 457	75,2
Влажность	14,0±2,0
Дисперсный состав, %	
> 45 μm	Max. 1,5
> 63 μm	Max. 0,6
< 2 μm	65-75
Литьевые свойства, %	
Тип дефлокулянта	Силикат натрия
Потребность	0,25
Набор черепка 30', мм	4,0
Lehmann	
Плотность, г/л	1600
Время прохождения, сек	Max. 30