

## СИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ

МАРКА	Armin - 05	Armin - 10	Armin - 200	Armin - 325
-------	------------	------------	-------------	-------------

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ % min/max

ZrO <sub>2</sub> + (HfO <sub>2</sub> )	66,00 min 65,5	66,0 min 65,5	66,0 min 65,5	66,0 min 65,5
SiO <sub>2</sub>	32,7	32,7	32,7	32,7
TiO <sub>2</sub>	0,16 max 0,20	0,16 max 0,20	0,18 max 0,30	0,18 max 0,30
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,06 max 0,10	0,06 max 0,10	0,07 max 0,15	0,07 max 0,15
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,36	0,36	0,47	0,47

Радиоактивность (U238 + Th232) 4 Bq / g + 2,5 %

### РАЗМЕР ЧАСТИЦ

20%	0,79	0,98	75 µm 0,85 % / max1,0	45 µm 0,55 % / max 0,75
50 %	1,62 min 1,55 / max 1,7	2,58	-	-
80%	2,99	5,07	-	-
95%	4,76 / max 5,0	8,10	-	-