

**КРАСНЫЙ
ЖЕЛЕЗОКИСНЫЙ**

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ	ФАКТИЧЕСКИЙ	НОРМИРОВАННЫЙ
Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не менее	97.0	93.5
TiO ₂ , макс. массовая доля летучих веществ, %, не более	0.26	0.50
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	0.43	0.50
pH водной суспензии	5 – 8	5 – 8
Маслоемкость, г/100г пигмента, не более	20.0	45.0
Укрывистость, г/м ² , не более	6.10	7.00
Диспергируемость, мкм, не более	27.0	30.0
Цвет (инструм. метод опред., цветовое различие в партии), Δ E, не более	1.00	6.00
Термостойкость, °С, не более	900	900
Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0045к, %, не более	0.01	0.30
Цветовое пространство:		
- L	38.1	38.1
- a	18.0	18.0
- b	7.5	7.5
Влажность, % не более	0.5	0.5

СРОК ОТГРУЗКИ

с момента получения
предоплаты

в течение 10
календарных дней

УПАКОВКА ПРОДУКТА

с момента получения
предоплаты

25 кг

СЕРТИФИКАЦИИ НА ПОСТАВЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

сертификат качества на
отгружаемую продукцию

прилагается

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

сертификат качества на
отгружаемую продукцию

FCA Днепр, Киев